

# EcoCoat

Ecological Coating System

Technisches Merkblatt

## Cerafin Seife, weiss Nr. 099 (09A)

**Schonendes, rückfettendes Naturprodukt.**

### Anwendungsbereich:

Für die weissliche, weitgehend vergilbungsfreie Seifenlaugung von hölzernen Fussböden, Wänden, Decken und anderen Holzgegenständen im Innenbereich aus Nadelholz oder auch Ahorn. Bei anderem, z.B. gerbsäurehaltigem Holz an unauffälliger Stelle ausprobieren, da Farbveränderungen auftreten können.

Zur Reinigung, Pflege und Erhaltung von Oberflächen die mit nachstehenden EcoCoat-Produkten mit weisslichem Endeffekt behandelt worden sind: Boratlauge Nr. 009, Frescolauge Nr. 014, Cerafin Seife, weiss Nr. 099, Carnalin Öl, weiss Nr. 112, Seidenwachs, weiss Nr. 011.

### Reinigung/Pflege: (bei geölten oder geseiften Oberflächen) **Gebinde gut durchschütteln!**

In 5 l warmes Wasser (ca. 40°C) 2 - 4 dl Cerafin zugeben und feucht (nicht nass!) aufwischen.

Bei Untergründen, welche mit einer Laugen-/Seifen-Grundbehandlung versehen sind, erhöht sich die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche durch jeden Pflegevorgang.

**Achtung:** Nicht mit klarem Wasser nachwischen, da schützendes Kokosfett und Wachsanteile wieder abgetragen würden.

### Vorbereitung: (bei Seifenlaugung)

Untergrund muss feingschliffen, sauber, staubfrei und trocken sein.

### Verarbeitung bei Seifenlaugung: (Grundbehandlung) **Gebinde gut durchschütteln!**

Cerafin (1. Auftrag: 1 Teil Cerafin mit 1 Teil Wasser, 2./3. Auftrag 1 Teil Cerafin mit 2 Teilen Wasser verdünnen) mit Schwamm satt und gleichmässig in Holzfaserrichtung auf die Oberfläche auftragen. Bessere Ergebnisse werden erzielt, wenn die Seife nach ca. 15 Min. mit Bürste oder Schleifvlies eingearbeitet wird. Behandlung je nach Beanspruchung 1-2 mal wiederholen. Nach der Trocknung evtl. mit klarem Wasser leicht nachwischen um allfällige Überreste der Seife auf der Oberfläche zu entfernen. Durch den Wachsgehalt in Cerafin ist es möglich, die Flächen nach Trocknung mit einer Bürste oder bei Böden mit einer Tellermaschine und weisser Polierscheibe zu polieren.

Die Weisspigmente setzen sich ab und Gebinde sollte deshalb auch während dem Auftrag ab und zu gut durchgeschüttelt oder aufgerührt werden.

### Trockenzeiten:

Reinigung und Pflege: 20 – 30 Min.

Seifenlaugung: ca. 2 Stunden

### Reichweite:

12 - 40 m<sup>2</sup> pro l, je nach Verdünnung.

### Lagerung:

Mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

### Werkzeugreinigung:

Nach Beendigung der Arbeiten mit Wasser.

### Zusammensetzung:

Wasser, Kokosfett, Titandioxyd, Kaliumhydroxid, Dammarharz, Candelillawachs, Carnaubawachs, Bienenwachs, Borax.

### Nachbehandlung:

Wie unter "Reinigung und Pflege".

11/10

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Erfahrung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Import + Vertrieb: ECOVOS AG Löchlighutweg 11 3048 Worblaufen-Bern Tel. 031 381 77 70 Fax 031 381 77 72 e-mail: info@ecovos.ch www.ecovos.ch  
Hersteller: Ecological Coating System, DK - Skanderborg