



## Verarbeitungshinweise

# KOIMOS - Fußbodenöl Nr. 208

<b>Vorbereitung:</b>	Holz muss trocken (Holzfeuchte max. 12 %), fest, saugfähig, harz- und staubfrei sein. Vorschleiff stufenweise (Rand und Fläche identisch) gemäß der Abstufung der Schleifpapierkörnung bis 120er Korn, für eine gleichmäßigere Anfeuerung bis 180er Korn.
<b>Handwerkliche Verarbeitung:</b>	Erster Auftrag dünn durch Spachteln und anschließendem Einpolieren nach maximal 5–10 Minuten mit Einscheibenmaschine und Filzpad. Bei stark saugenden Holzarten und wenn Farbtonintensivierung gewünscht wird, 2. Auftrag nach frühestens 48 Stunden.
<b>Industrielle Verarbeitung:</b>	Mit lösemittel- und ölbeständigen PU Walzen, bei Temperatur > 17 °C. Nach mindestens 5 – 24 Stunden Trockenzeit die Oberfläche durch Polieren aufwerten.
<b>Einpflege</b> <b>Nachbehandlung:</b>	Mit KUNOS-Naturöl-Siegel Nr. 244 oder KOIMOS-Parkettöl Nr. 277, (max. 5g/m <sup>2</sup> ) tröpfchenweise auf die erste, bzw. zweite Schicht, frühestens 48 Stunden nach der Behandlung verteilen und sofort mit Einscheibenmaschine und Filzpad gleichmäßig einpolieren, ggf. nach einem Tag wiederholen.
<b>Reinigung</b>	Mit TRENA-Neutralreiniger im Wischwasser nebelfeucht aber nicht nass wischen. Nachpflege mit KUNOS-Fußbodenpflege Nr. 1862 oder KUNOS-Naturöl Siegel Nr. 244, wenn die Holzoberfläche matt aussieht.
<b>Hinweise:</b>	Bei nicht mit KOIMOS-Fußbodenöl Nr. 208 gesättigtem Holz sind Flecken und Verfärbungen durch Wasser möglich. Walzenreiniger unmittelbar vor dem Antrocknen des Ölfilms anwenden.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juli 2015