

Technisches Merkblatt

ALISA-Einmalöl Nr. 248

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für Nadel- und Laubhölzer. Nicht geeignet für Buche und Schrankinnenteile, sowie gebeizte Flächen.
Eigenschaften	Belebt die natürliche Holzmaserung. Nach DIN 53 160 speichel- und schweißecht. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3 und damit für Spielzeug zugelassen.
Volldeklaration	Isoaliphate, Naturharzglycerinester, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Leinöl-Standöl, mikronisiertes Wachs, Kieselsäure, Orangenöl, dehydrierter Aminozucker und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr).
Farbton	Farblos, Holzmaserung wird angefeuert.
Verdünnung	SVALOS – Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293 oder SVALOS - Verdünnung Nr. 222.
Verarbeitung	Durch Tauchen, Spritzen oder Streichen, bei Temperaturen über 12°C. (weitere Hinweise: siehe Rückseite)
Verbrauch	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln! 1 l reicht für ca. 15 - 20 m ² , d.h. 57 ml/m ² . Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger. Zum Spritzen max. 5 % SVALOS – Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293 zugeben. Zum Tauchen max. 10 % mit SVALOS- Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293 einstellen.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS - Verdünnung Nr. 222 oder LEVO -Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte 12 Stunden. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten und früher einpolieren. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten beachten, als oben angegeben.
Dichte	ca. 0,85 g/ml.
Hinweise	Mit ALISA - Einmalöl Nr. 248 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Enthält Limonen, Holzöl und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. S 2 Für Kinder unerreichbar aufbewahren. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,75 l; 10 l; 30 l; 200 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebände in kleine Gebände umfüllen, um Luftüberstand zu minimieren.

Verarbeitungshinweise

ALISA-Einmalöl Nr. 248

- Vorbereitung** Das Holz muss trocken, fest, saugfähig, feingeschliffen (Möbel 240 Körn.), harz- und staubfrei sein. Leime und Kleber müssen vollkommen trocken sein.
- Verarbeitung** Gut aufrühren. In Anbruchgebinden eventuell vorhandene Haut vor Anwendung entfernen, Probeauftrag! Durch Tauchen und Spritzen oder mit Versiegelungsbürste.
Ca. 20 - 30 Minuten nach Behandlung das nicht in das Holz eingedrungene Öl mit einem nicht fasernden Tuch abnehmen, sonst häufig eine ungleichmäßige glänzende, nicht trocknende Oberfläche. Je nach Holzart ist ein weiterer Auftrag nach entsprechender Trockenzeit und Zwischenschliff möglich.
- Pflege** Nachbehandlung mit ALISA - Einmalöl Nr. 248, je nach Beanspruchung 1 – 2 mal jährlich. Reinigung nebelfeucht mit TRENA - Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser.
- Hinweise** Während der Verarbeitung und Trocknung gut lüften!
Bei verleimtem Hirnholz und furnierten Flächen, Probefläche 2 Tage beobachten, da Anlösen bestimmter Leime möglich ist.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

August 2012