

Technisches Merkblatt

DUBNO - Grundieröl Nr. 262

N entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

Ohne Orangenöl

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für wenig beanspruchte Hölzer, z.B. Holzdecken als Staubschutz. Als Vorbehandlung für die Veredelung mit LIVOS - Lasuren, -Wachsen, -Lacken. Nicht für Innenteile von Schränken, Fußböden, Arbeitsplatten und Möbel verwenden. Im Außenbereich, zur Grundierung von Tropenhölzern.
Eigenschaften	Gutes Eindringvermögen. Belebt und vertieft die natürliche Holzstruktur. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.
Volldeklaration	Leinöl, Isoaliphate und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr).
Farbton	Gelblich.
Verdünnung	SVALOS - Verdünnung Nr. 292.
Verarbeitung	Durch Streichen, Tauchen oder Spritzen (Düsengröße: 0,7 – 1,0 mm; Spritzdruck: 3 bar) und Abnahme des Überstandes nach 20 Minuten. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten und schneller abnehmen. Nach der Verarbeitung für gute Lüftung sorgen. Zum Spritzen max. 5 – 10% SVALOS – Verdünnung Nr. 292. Zum Tauchen max. 10 – 20% mit SVALOS – Verdünnung Nr. 292.
Verbrauch	1 l unverdünnt reicht für ca. 15 m ² pro Anstrich, d.h. 67 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auch erheblich weniger.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS - Verdünnung Nr. 292.
Trockenzeit	Bei 23° C, 50 % rel. Luftfeuchte Erstanstrich: 8 - 12 Stunden, weitere Anstriche: ca. 24 Stunden.
Dichte	ca. 0,84 g/ml.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit DUBNO - Grundieröl Nr. 262 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme und Schleifstäube mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht entzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 30 l; 200 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Verarbeitungshinweise

DUBNO - Grundieröl Nr. 262

- Holz** Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %, bei einheimischen Laubhölzern nicht höher als 12 %), fest, saugfähig und staubfrei sein.
- Anstrichaufbau innen** 1. Auftrag sehr satt und bei sehr saugfähigem Untergrund (z. B. Hirnholz) „Naß in Naß“ oder mindestens zwei Aufträge vornehmen. Ca. 20 - 30 Minuten nach Auftrag soll der nicht in das Holz eingedrungene Überstand mit einem trockenen Pinsel oder nichtfasernden Tuch abgenommen werden, sonst kann eine ungleichmäßig glänzende Oberfläche entstehen.
- Anstrichaufbau außen** Je nach Saugfähigkeit des Holzes ein mehr oder weniger satter Auftrag mit DUBNO - Grundieröl Nr. 262, eventuell sichtbare Überstände nach 20 - 30 Minuten abnehmen. Zwischenschliff. Bläuegefährdetes Holz außen mit ADAO – Imprägniergrund Nr. 259 behandeln. Weitere Anstriche mit KALDET - Holzlasur Nr. 270, KALDET – Wetterlasur Nr. 281 oder VINDO -Decklack Nr. 629 (650).
- Renovierungsanstrich** Porenschließende Altanstriche (Ölfarben, Lackfarben, Dickschichtsysteme), auch Wachsbeschichtungen müssen vorher durch Abschleifen oder Abbeizen rückstandslos entfernt werden. Offenporige Anstriche säubern, ggf. anschleifen, auf Saugfähigkeit prüfen. Aufträge wie auf unbehandeltem Untergrund, ggf. bereits verringerte Saugfähigkeit des Untergrundes beachten. Im Außenbereich ist die Grundierung nur bei völlig abgewittertem Holz erforderlich.
- Hinweise** DUBNO - Grundieröl Nr. 262 enthält keinen vorbeugenden Bläueschutz.
Bei neuen Fenstern sollen die Fensterfalze nach der DUBNO -Grundierung einmal sehr dünn mit KALDET - Holzlasur Nr. 270 gestrichen werden. Silikonmasse erst nach völliger Trocknung des Anstrichs einsetzen.
Silikonmassen nicht mit DUBNO - Grundieröl Nr. 262 oder anderen LIVOS - Produkten überstreichen.
Zum Tauchen oder Fluten, zur Erzielung der optimalen Verarbeitungskonsistenz, je nach Holzart 20 - 50 % SVALOS -Verdünnung Nr. 292 hinzufügen.
- Auf gerbsäurehaltigen (z. B. Eiche), abgebeizten, abgeschliffenen, gebeizten oder vorbehandelten Hölzern sind Probeanstriche zu empfehlen (Verfärbungen innerhalb einer Woche möglich). Nicht für Obsthölzer verwenden.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Januar 2016