

Technisches Merkblatt

DARIX-Möbellasur Nr. 297

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für unbehandelte Massivholz- und Furnierholz-Oberflächen, als Grundierung, auch für Schrankinnenteile geeignet.									
Eigenschaften	Nach Durchtrocknung dampfdurchlässig. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.									
Volldeklaration	Je nach Farbton variierend: Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Kreide, Ricinen-Standöl, Leinöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, mikronisiertes Wachs, Leinöl-Standöl, Mineralpigmente, Kieselsäure, Orangenöl, dehydriertes Ricinenöl, Bentonit, dehydrierter Aminosucker, Sojalecithin, Dolomit und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr).									
Farbtöne	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>105 Erle</td> <td>274 Haselnuß</td> <td>278 Buche rötlich</td> </tr> <tr> <td>203 Hell</td> <td>275 Kiefer-gelaugt</td> <td>279 Birke-Bernstein</td> </tr> <tr> <td>273 Honigton-rötlich</td> <td>277 Fichte-gelaugt</td> <td>289 Eiche-antik</td> </tr> </table> <p>Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.</p>	105 Erle	274 Haselnuß	278 Buche rötlich	203 Hell	275 Kiefer-gelaugt	279 Birke-Bernstein	273 Honigton-rötlich	277 Fichte-gelaugt	289 Eiche-antik
105 Erle	274 Haselnuß	278 Buche rötlich								
203 Hell	275 Kiefer-gelaugt	279 Birke-Bernstein								
273 Honigton-rötlich	277 Fichte-gelaugt	289 Eiche-antik								
Verarbeitung	Durch Streichen (Lasurpinsel), Schwammauftrag oder Spritzen unverdünnt, bei Temperaturen über 12°C und trockener Raumluft. Düse: 1,3 mm; Druck: 2 - 3 bar.									
Verbrauch	1 l reicht für ca. 16 - 33 m ² , d.h. 41 ml/m ² , bei Spritzauftrag für ca. 40 m ² , d.h. 25 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger.									
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte 12 - 24 Stunden. Überstreichbar nach ca. 24 Stunden. Trocknung bei guten Licht- und Belüftungsverhältnissen.									
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.									
Dichte	ca. 1 g/ml (je nach Farbton Abweichungen möglich).									
Hinweise	<p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit DARIX-Möbellasur Nr. 297 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrockneter Lasur luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.</p> <p>Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.</p> <p>EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.</p> <p>EUH208 Enthält D-Limonen, Cobalt(2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p>									
Gebinde	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l; 210 l (7x30 l).									
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.									
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.									

Verarbeitungshinweise

DARIX-Möbellasur Nr. 297

Vorbereitung	Holz muß trocken, fest, saugfähig, harz- und staubfrei sein. Vorschleiff stufenweise gemäß der Abstufung der Schleifpapierkörnung bis 240er Korn.
Verarbeitung	<p>Vor Gebrauch gut aufrühren. In Anbruchgebinden eventuell vorhandene Haut entfernen, Probeauftrag!</p> <p>Möbel: Ein sparsamer gleichmäßiger Auftrag mit DARIX-Möbellasur Nr. 297. Egalisierung nach 20 – 30 Minuten. Spritzauftrag mit 20g/m² ergibt die homogenste Oberfläche. Zur Farbintensivierung 2. Auftrag mit der Lasur per Ballen, Schwamm oder Lasurpinsel. 2. Nachbehandlung mit BIVOS-Öl-Wachs Nr. 375 für seidenmatte Oberflächen oder ein- bis zweimaliger dünner Auftrag von ARDVOS-Holzöl Nr. 266. KUNOS-Naturölsiegel Nr. 244, bzw. KUNOS-Objektöl Nr. 242 für stärker beanspruchte Oberflächen.</p> <p>Schränke innen: Je nach Beanspruchung der Oberfläche 1 - 2 sparsame Aufträge mit DARIX-Möbellasur Nr. 297 und unbedingt eine Woche gut belüftet trocknen lassen.</p>
Tipps und Empfehlungen	<p>Ölen von Obsthölzern oder anderen saugfähigen Hölzern: Eine sparsame gleichmäßige Vorbehandlung mit DARIX-Möbellasur Nr. 297, Farbton Hell, ergibt</p> <ul style="list-style-type: none">a) eine starke Reduzierung der Anfeuerung (z. B. Buche)b) eine geringere Farbverschiebung beim anschließenden Ölauftrag (z. B. Ahorn)c) eine ruhigere Oberfläche <p>Weiterbehandlung bis zur Sättigung des Holzes mit DARIX Möbellasur zur Intensivierung des Farbtons oder mit ARDVOS-Holzöl Nr. 266, bzw. KUNOS-Objektöl Nr. 242 oder KUNOS-Naturölsiegel Nr. 244. Stark beanspruchte Flächen, wie z.B. im Küchenbereich mit ein bis zwei dünnen Aufträgen KUNOS-Arbeitsplattenöl Nr. 243 oder KUNOS-Objektöl Nr. 242 nachbehandeln.</p>
Renovierung und Pflege	Beschädigte Stellen anschleifen (220er oder 240er Körnung) und mit DARIX-Möbellasur Nr. 297 ausbessern. Zur End- bzw. Nachbehandlung die obigen Hinweise beachten.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.