

Technisches Merkblatt

BILO-Heißwachs Nr. 306

Anwendungsbereich	Im Innenbereich: Holz und Kork, nach Vorbehandlung mit geeigneten LIVOS-Produkten. Für Spritzwasserbereiche ungeeignet.
Eigenschaften	Lösemittelfrei. Seidenglänzend, elastisch, antistatisch wirkend.
Volldeklaration	Walnußöl, Bienenwachs, Carnaubawachs, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe (Co, Zr).
Farbton	Farblos.
Verarbeitung	Mit Heißwachsspritzgerät hauchdünn auftragen, anschließend vertreiben und polieren.
Verbrauch	1 l reicht je nach Untergrundvorbehandlung für 75 - 100 m ² , d.h. 11 ml/m ² . Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger. Probeauftrag!
Trockenzeit	Bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchte: 12-24 Stunden.
Dichte	Ca. 0,93 g/ml.
Hinweise	Mischbelegung von Spritzanlagen kann Reaktionen mit anderen Produkten auslösen. BILO-Heißwachs und getränkte Putzlappen, Polierpads, bzw. Schwämme vorsorglich in geschlossenen Metallbehältern aufbewahren bzw. entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Ölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH208 Enthält Cobalt(2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen und behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,2 l; 2,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Nach Gebrauch Oberfläche glattstreichen, gut verschließen und Inhalt innerhalb 3 Monaten aufbrauchen. Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

Verarbeitungshinweise

BILO-Heißwachs Nr. 306

Vorbereitung	Untergrund soll mit LIVOS-Ölen, z.B. ARDVOS-Holzöl Nr. 266 oder KUNOS-Naturöl-Siegel Nr. 244, gesättigt und vollkommen durchgetrocknet sein.
Anstrichaufbau	BILO-Heißwachs mit Spritzgerät hauchdünn aufgetragen (ca. 6 - 8 g/m ²). Poliervorgang sofort anschließend mit geeigneter Polierbürste oder für Fußböden mit Einscheibenmaschine und Pad ohne Körnung (z.B. beiges) durchführen. Weiterer Poliervorgang mit neuem Pad ergibt seidenmatte Oberfläche. Oberflächen dürfen nach dem Polieren nicht kleben, ansonsten ist ein weiterer Poliergang notwendig.
Hinweise	Im Gebinde evtl. vorhandene Haut entfernen. Fußböden mit Wellpappe oder anderem diffusionsfähigem Material zur kurzzeitigen Nutzung in den ersten Tagen nach dem Wachsen abdecken. Teppiche noch nicht dauerhaft hinlegen und keinesfalls während dieser Zeit mit Wasser reinigen. Sand, Feuchtigkeit und Schmutz schaden dem Fußboden am meisten.
Reinigung und Pflege	Staub mit Staubsauger oder Mop abnehmen. Je nach Bedarf Reinigung mit TRENA-Neutralreiniger Nr. 556. Gummiabrieb und andere grobe Verschmutzungen können mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 entfernt werden. Je nach Beanspruchung mit GLEIVO-Bienenwachs Nr. 315 (317) oder BIVOS-Öl-Wachs Nr. 375 (376) 1 - 2 x im Jahr nachbehandeln.
Renovierung	Stark abgetretene, verschmutzte Bereiche oder anderweitig beschädigte Stellen gründlich mit LATIS-Intensivreiniger Nr. 551 oder TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 reinigen, evtl. schleifen und ggf. nachölen, anschließend mit BILO-Heißwachs 306 oder Fußbodenwachs Nr. 303 dünn nachwachsen und polieren.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Februar 2018