

## Technisches Merkblatt

# BEKOS-Möbelwachs Nr. 312

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich für Holz, wie Möbel, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen nach Vorbehandlung mit LIVOS-Ölen. Nicht geeignet für raue Oberflächen, Fußböden und Spritzwasserbereiche.	
<b>Eigenschaften</b>	Nach Durchtrocknung seidenglänzende Oberfläche.	
<b>Volldeklaration</b>	Carnaubawachs, Bienenwachs, Lärchenharz, Isoaliphate, Orangenöl, Dammar.	
<b>Farbton</b>	Farblos.	
<b>Verdünnung</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt.	
<b>Verarbeitung</b>	Hauchdünn mit Lappen oder Wachsbürste. Getrocknete Beschichtung muss nachpoliert werden.	
<b>Verbrauch</b>	1 l reicht für ca. 75 - 95 m <sup>2</sup> pro Auftrag, d.h. 12 ml/m <sup>2</sup> . Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Oberflächenbeschaffenheit auch erheblich weniger. Probeauftrag!	
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 24 Stunden.	
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.	
<b>Dichte</b>	0,79 g/ml.	
<b>Hinweise</b>	P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
	P301+P310	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.
	EUH018	Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
	EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.	
<b>Gebinde</b>	0,05 l; 0,2 l; 0,375 l; 2,5 l.	
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken, Ungeöffnet mindestens 4 Jahre. Nach Gebrauch Oberfläche glattstreichen, gut verschließen und innerhalb 3 Monaten aufbrauchen.	
	Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite	

## Verarbeitungshinweise

# BEKOS-Möbelwachs Nr. 312

- Vorbereitung** Grundierung mit LIVOS-Ölen oder LIVOS-Lasuren, z.B. MELDOS-Naturharz-Hartöl Nr. 264, ARDVOS-Holzöl Nr. 266, KUNOS-Naturöl-Siegel Nr. 244.
- Verarbeitung** Hauchdünn und gleichmäßig mit Ballentuch oder Wachsbürste auftragen und mit Tuch, Polierbürste oder Excenterschleifer und Filzpad in Holzfaserrichtung polieren.  
Je besser poliert, umso unempfindlicher die gewachste Fläche!  
Achtung: bei zu dicken Auftragsschichten Gefahr von Trocknungsverzögerung und schlechter Polierbarkeit!
- Reinigung** Tägliche Reinigung mit TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser.  
Staub mit Staubsauger oder Mop entfernen.
- Gummiabrieb und andere grobe Verschmutzungen mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 entfernen.  
Alternativ ein satter Auftrag mit BIVOS Nr. 375/376, 20 Minuten stehen lassen und anschließend mit einem nicht fußelnden Baumwolltuch abnehmen.
- Pflege** Je nach Beanspruchung mit BIVOS Öl-Wachs Nr. 375 1 - 2 x im Jahr nachbehandeln.
- Renovierung** Stark verschmutzte Bereiche oder anderweitig beschädigte Stellen mit TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 reinigen (1:5 mit Wasser verdünnt), evtl. schleifen und ggf. mit Erstbehandlungsprodukt ölen und anschließend BEKOS-Möbelwachs Nr. 312 sparsam auftragen und polieren.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

April 2017