

Technisches Merkblatt

AMELLOS-Wetterfarbe Nr. 674

Anwendungsbereich	Im Außenbereich, für Holz, z. B. Fachwerk, Blockbohlen, Blockbalken, Zäune, etc.. Nicht für Fenster, Türen und Fußböden geeignet. Bei sägerauem Holz nur bedingt einsetzbar.		
Eigenschaften	Sehr ergiebig. Nach 3. Auftrag halbgänzende, deckende Oberfläche.		
Volldeklaration	Je nach Farbton variierend: Isoaliphate, Leinöl, Leinöl-Standöl, Mineralpigmente, Titandioxid, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Holzöl-Standöl, Glimmer, Kreide, Talkum, Orangenöl (nur im Farbton 081), Kieselsäure, dehydriertes Ricinenöl, dehydrierter Aminosucker, Sojalecithin und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr).		
Farbtöne	013 Carnaubagelb 051 Persisch Rot 081 Umbra gebrannt	101 Schwarz 111 Grün 114 Lindgrün	115 Taubenblau 201 Weiß
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Weitere Farbtöne können durch Mischung mit VINDO-Decklack Nr. 629 in jedem Verhältnis erzielt werden, der Glanzgrad wird dadurch erhöht.		
Verarbeitung	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen (max. 10 % SVALOS - Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293), bei Temperaturen über 12°C.		
Verbrauch	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln. 1 l reicht für 20 - 25 m ² , d.h. ca. 44 ml/m ² , pro Auftrag.		
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte überstreichbar nach 24 Stunden, bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte bis zu 48 Stunden. Bei höheren Temperaturen sind kürzere Trockenzeiten zu beachten.		
Reinigung	Werkzeuge sofort nach der Arbeit mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.		
Dichte	ca. 1,18 g/ml.		
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit AMELLOS-Wetterfarbe Nr. 674 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Lack luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH208 Enthält Limonen (Orangenöl, Cobalt(2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Allergiker-Hotline: 05825 / 8871.		
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.		
Gebinde	0,75 l; 2,5 l; 5 l; 30 l.		
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Lacke in Anbruch Gebinden reagieren mit Sauerstoff. Je weniger Lack noch vorhanden ist, umso mehr. Reste sollen in kleinere Gefäße umgefüllt werden.		

Verarbeitungshinweise

AMELLOS-Wetterfarbe Nr. 674

Vorbereitung	<p>Das Holz muss gehobelt oder feingeschliffen, trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, saugfähig, fett- und staubfrei sein.</p> <p>Grundierung mit ADAO - Imprägniergrund Nr. 259 bei bläuegefährdeten und unbehandelten Hölzern, bei Eiche mit LINUS-Grundieröl für Eiche Nr. 233.</p>
Verarbeitung	<p>Gut aufrühren! Eventuell vorhandene Haut vor Anwendung entfernen. In der Regel 3 sparsame Anstriche innerhalb von 4 Wochen.</p>
Renovierung	<p>Grau bis schwärzliche Schleier oder Beläge sowie Staub und Schmutz mit GLOUROS - Reiniger Nr. 1806, Bürste oder Hochdruckreiniger entfernen.</p> <p>Porenschließende Altanstriche (Ölfarben, Lackfarben, Dickschichtsysteme), Beschichtungen, durch Abschleifen oder Abbeizen vollständig entfernen. Schwarz verfärbtes Holz muss stufenweise, gemäß der Abstufung der Schleifpapierkörnung bis 180er Korn, wieder feingeschliffen werden.</p> <p>3 Aufträge (siehe Verarbeitung) mit der Wetterfarbe 674.</p> <p>Mit AMELLOS beschichtetes Holz mit GLOUROS-Reiniger Nr. 1806 säubern, sorgfältig anschleifen, mit 240er Korn, entstauben, Haftungsfähigkeit überprüfen und 1 – 2-mal mit AMELLOS-Wetterfarbe Nr. 674 überstreichen.</p>
Pflege	<p>Je nach Bedarf, aber mindestens einmal jährlich mit KALDET-Nachpflege Nr. 276, nach Reinigung mit GLOUROS – Reiniger Nr. 1806.</p>
Hinweise	<p>AMELLOS - Wetterfarbe Nr. 674 enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen.</p> <p>Nicht auf Borsalz - Grundierungen streichen.</p> <p>Mit AMELLOS - Wetterfarbe beschichtetes Holz soll nur mit AMELLOS - Wetterfarbe überstrichen werden.</p> <p>Andere Lacke neigen durch die hohe Elastizität des AMELLOS - Anstriches zum Abplatzen.</p> <p>AMELLOS Nr. 674 enthält keine Fungizide, bei sägerauem Holz besteht Gefahr der Pilzbildung. Das Auftreten ist abhängig von Rauheit der Oberfläche, Himmelsrichtungen, Wetterseite, Feuchtigkeit, Bewuchsdichte usw. Raue Flächen schleifen.</p> <p>Eventuell sich bildender Pilzbefall soll entfernt werden.</p> <p>Zu hohe Schichtstärken führen zu Runzelbildung.</p>

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Mai 2016