

# EcoCoat

Ecological Coating System

Technisches Merkblatt

## Cerafin Seife, weiss Nr. 09\*

**Schonendes, rückfettendes Naturprodukt.**

### Anwendungsbereich:

Für die weissliche, weitgehend vergilbungsfreie Seifenlaugung von hölzernen Fussböden, Wänden, Decken und anderen Holzgegenständen im Innenbereich aus Nadelholz oder auch Ahorn. Bei anderem, z.B. gerbsäurehaltigem Holz an unauffälliger Stelle ausprobieren, da Farbveränderungen auftreten können. Zur Reinigung, Pflege und Erhaltung von Oberflächen die mit weisslichen Laugen oder weisspigmentierten Oelen behandelt worden sind.

### Reinigung/Pflege: (bei geölten oder geseiften Oberflächen) **Gebinde gut durchschütteln!**

In 5 l warmes Wasser (ca. 40°C) 2 - 4 dl Cerafin zugeben und feucht (nicht nass!) aufwischen.

Bei Untergründen, welche mit einer Laugen-/Seifen-Grundbehandlung versehen sind, erhöht sich die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche durch jeden Pflegevorgang.

**Achtung:** Nicht mit klarem Wasser nachwischen, da schützendes Kokosfett und Wachsanteile wieder abgetragen würden.

### Vorbereitung: (bei Seifenlaugung)

Untergrund muss feingschliffen, sauber, staubfrei und trocken sein.

### Verarbeitung bei Seifenlaugung: (Grundbehandlung) **Gebinde gut durchschütteln!**

Cerafin (1. Auftrag: 1 Teil Cerafin mit 1 Teil Wasser, 2./3. Auftrag 1 Teil Cerafin mit 2 Teilen Wasser verdünnen) mit Schwamm satt und gleichmässig in Holzfaserrichtung auf die Oberfläche auftragen. Bessere Ergebnisse werden erzielt, wenn die Seife nach ca. 15 Min. mit Bürste oder Schleiffvlies eingearbeitet wird. Behandlung je nach Beanspruchung 1-2 mal wiederholen. Nach der Trocknung evtl. mit klarem Wasser leicht nachwischen um allfällige Überreste der Seife auf der Oberfläche zu entfernen. Durch den Wachsgehalt in Cerafin ist es möglich, die Flächen nach Trocknung mit einer Bürste oder bei Böden mit einer Tellermaschine und weisser Polierscheibe zu polieren.

Die Weisspigmente setzen sich ab und Gebinde sollte deshalb auch während dem Auftrag ab und zu gut durchgeschüttelt oder aufgerührt werden.

### Trockenzeiten:

Reinigung und Pflege: 20 – 30 Min.

Seifenlaugung: ca. 2 Stunden

### Reichweite:

12 - 40 m<sup>2</sup> pro l, je nach Verdünnung.

### Lagerung:

Mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

### Werkzeugreinigung:

Nach Beendigung der Arbeiten mit Wasser.

### Zusammensetzung:

Wasser, Kokosfett, Titandioxyd, Kaliumhydroxid, Dammarharz, Candelillawachs, Carnaubawachs, Bienenwachs.

### Nachbehandlung:

Wie unter "Reinigung und Pflege".

### HINWEISE:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Ev. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.