

Technisches Merkblatt LINUS Firnis Nr. 260

N entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

Anwendungsbereich	Im Außen- und Innenbereich, für stark saugendes, unbehandeltes Holz oder Steinplatten, zum Beispiel Cottofliesen oder Estriche als Grundierung. Nicht geeignet für Holzfußböden, Innenteile von Schränken und für Obstbaumhölzer.
Eigenschaften	Lösemittelfrei. Die Struktur des Holzes anfeuernd, langsam trocknend. Nach DIN 53 160 speichel- und schweißecht. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9. Enthält keinen vorbeugenden Schutz gegen Bläuepilze.
Volldeklaration	Leinöl und bleifreie Trockenstoffe (Zr. Mn).
Farbton	Leicht gelblich (Farbzahl ca. 14 nach Gardner).
Verdünnung	SVALOS Verdünnung Nr. 222. Als Grundierung und zum Spritzen und Tauchen bis zu 50 % zugeben.
Verarbeitung	Durch Streichen, Spritzen (Düsengröße: 0,7 – 1,0 mm; Spritzdruck: 3 bar) oder Tauchen bei Temperaturen über 12 °C. Abnahme des Überstandes mit Pinsel oder nicht faserndem Baumwolltuch jeweils ca. 30 Minuten nach jedem Auftrag.
Verbrauch	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln! Je nach Saugfähigkeit und Holzart: Pro Anstrich reicht 1 l für ca. 12 – 18 m ² , d. h. 67 ml/m ² . Zum Spritzen max. 5 – 10 %, zum Tauchen max. 100 % SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder SVALOS Verdünnung Nr. 292 zugeben.
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte 24 - 48 Stunden. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten, bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten beachten, als oben angegeben.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder SVALOS Verdünnung Nr. 292.
Dichte	Ca. 0,92 g/ml.
Hinweise	Mit LINUS Firnis Nr. 260 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Geöffnete Produkte reagieren mit Sauerstoff, was mit der Zeit zu einer Hautbildung und einem ranzigen Geruch führen kann. Reste in kleinere Gefäße umfüllen.

Verarbeitungshinweise

LINUS Firnis Nr. 260

- Unbehandeltes Holz** Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, saugfähig, fett- und staubfrei sein. Für eine hochwertige Oberfläche harzreiche Hölzer mit KIROS Verdünnung Nr. 710 ausbürsten und trockenreiben.
- Holz** Eine gleichmäßige Sättigung der Holzoberfläche mit Tiefenwirkung wird durch einen satten Auftrag erreicht. Bei sehr saugfähigem Untergrund (z. B. Hirnholz) 2. Auftrag nach 24 Stunden. Ca. 20 - 30 Minuten nach dem jeweiligen Auftrag soll der nicht in das Holz eingedrungene Überstand mit einem trockenen Pinsel oder nicht faserndem Tuch abgenommen werden. LINUS Firnis Nr. 260 darf keine Schicht auf dem Holz bilden, sonst soll nach Trocknung angeschliffen werden. Nachbehandlung mit LIVOS-Lasuren oder -Lacken ist in den darauffolgenden 2 – 3 Wochen erforderlich.
- Tonfliesen** Nach dem Absäuern mit GLOUROS Zementschleierentferner Nr. 1808 (Angaben des Herstellers beachten) die Fliesen mindestens 4 Wochen unbehandelt lassen. An unauffälliger Stelle probeweise eine Fliese behandeln: wenn weiße Punkte oder Schleier auftreten, erneut absäuern. Stark saugfähige Fliesen 1 - 2-mal mit LINUS Firnis Nr. 260 vorstreichen, sorgfältige Abnahme des Überstandes ca. 30 Minuten nach dem jeweiligen Auftrag. Nachbehandlung mit KUNOS Naturölsiegel Nr. 244.
- Hinweise** Immer Probeflächen anlegen. Auf gerbsäurehaltigen (z. B. Eiche), abgeschliffenen, abgebeizten, farbstoffreichen Hölzern sind Verfärbungen möglich. Nachbehandlung mit geeigneten LIVOS - Ölen, -Lasuren, -Lacken und Bienenwachsen ist notwendig.
- Auf Schrankinnenflächen trocknen leinöhlhaltige Produkte aufgrund unzureichender Sauerstoff- und Lichtzufuhr häufig verzögert, dadurch kann ein langanhaltender Leinölgeruch entstehen. Geeignet sind die LIVOS Produkte LANDIS Schellack Nr. 701/ KALDET Holzlasur Nr. 270.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

März 2023