

Technisches Merkblatt

BEKOS Möbelwachs Nr. 312

Anwendungsbereich	Im Innenbereich für Holz, wie Möbel, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen nach Vorbehandlung mit LIVOS-Ölen. Nicht geeignet für raue Oberflächen, Fußböden und Spritzwasserbereiche.
Eigenschaften	Nach Durchtrocknung seidengänzende Oberfläche.
Volldeklaration	Carnaubawachs, Bienenwachs, Lärchenharz, Isoaliphate, Orangenöl, Dammar.
Farbton	Farblos.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Hauchdünn mit Lappen oder Wachsbürste. Getrocknete Beschichtung muss nachpoliert werden.
Verbrauch	1 l reicht für ca. 75 - 95 m ² pro Auftrag, d. h. 12 ml/m ² . Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Oberflächenbeschaffenheit auch erheblich weniger. Probeauftrag!
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 24 Stunden.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.
Dichte	ca. 0,78 g/ml.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,2 l; 2,5 l.
Lagerung	Kühl, trocken, Ungeöffnet mindestens 4 Jahre. Nach Gebrauch Oberfläche glattstreichen, gut verschließen und innerhalb 3 Monaten aufbrauchen.

Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

Verarbeitungshinweise

BEKOS Möbelwachs Nr. 312

Vorbereitung	Grundierung mit LIVOS-Ölen oder LIVOS-Lasuren, z. B. MELDOS Naturharz-Hartöl Nr. 264, ARDVOS Holzöl Nr. 266, KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244.
Verarbeitung	Hauchdünn und gleichmäßig mit Ballentuch oder Wachsbürste auftragen und mit Tuch, Polierbürste oder Exzenterschleifer und Filzpad in Holzfaserrichtung polieren. Je besser poliert, umso unempfindlicher die gewachste Fläche! Achtung: bei zu dicken Auftragsschichten Gefahr von Trocknungsverzögerung und schlechter Polierbarkeit!
Reinigung	Tägliche Reinigung mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser. Staub mit Staubsauger oder Mop entfernen. Gummiabrieb und andere grobe Verschmutzungen mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 entfernen. Alternativ ein satter Auftrag mit BIVOS Nr. 375/376, 20 Minuten stehen lassen und anschließend mit einem nicht fuselnden Baumwolltuch abnehmen.
Pflege	Je nach Beanspruchung mit BIVOS Öl-Wachs Nr. 375 1 - 2 x im Jahr nachbehandeln.
Renovierung	Stark verschmutzte Bereiche oder anderweitig beschädigte Stellen mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 reinigen (1:5 mit Wasser verdünnt), evtl. schleifen und ggf. mit Erstbehandlungsprodukt ölen und anschließend BEKOS Möbelwachs Nr. 312 sparsam auftragen und polieren.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

August 2021